

// Technisches Datenblatt

// Produktbeschreibung

Palettenstretch-Blasfolie **BLOWLITE PLUS**

12-23 µm

Coex Blasfolie

transparent

PIB frei

außen glatt, innen haftend

// Eigenschaften

Typische Richtwerte gültig für die Standarddicken von 12 bis 23 µm

	Werte 12-16 µm	Werte 17-23 µm	Maßeinheit	Methode
garantierter Prestretch	250	300	%	Highlight Tester
Zugfestigkeit längs	> 30	> 35	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Zugfestigkeit quer	> 25	> 25	N/mm ²	
Reißdehnung längs	> 300	> 400	%	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung quer	> 500	> 600	%	
Weiterreißfestigkeit längs	> 70	> 90	N/mm	ASTM D 1922
Weiterreißfestigkeit quer	> 180	> 200	N/mm	
Dart Drop	> 12	> 15	g/µm	ASTM 1709
Cling	> 1,0	> 1,0	N	ASTM 5458

Allgemeine Hinweise

Alle in dieser Technischen Produktinformation enthaltenen Eigenschaftsrichtwerte und Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen. Gleiches gilt analog auch für unsere anwendungstechnischen Auskünfte und Beratungen. Eine Haftung für die Verletzung von Schutzrechten Dritter wird nicht übernommen.